

## VERNAEAU PU 16

TRWAŁA, DWUSKŁADNIKOWA POWŁOKA ANTYGRAFFITI.  
WYKONCZENIE MATOWE LUB BŁYSZCZĄCE



### Z ALETY PRODUKTU

- Graffiti może być zmywane z zabezpieczonej powierzchni do 50 razy bez uszkodzenia powłoki
- Umożliwia oddychanie powierzchni
- Istnieje w wersji błyszczącej i matowej
- Doskonała odporność na promieniowanie UV oraz ścieranie
- Nie zmienia pierwotnego wyglądu powierzchni
- Idealnie nadaje się do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz (produkt bez rozpuszczalników, bezzapachowy i niepalny)
- VERNAEAU PU 16 może być zabarwiony za pomocą uniwersalnych barwników (wcześniej należy przeprowadzić próbę)



RÓŻNE RODZAJE  
POWIERZCHNI



### OPAKOWANIE :

- 5 kg, Opakowanie zbiorcze 2 x 5 kg (paleta 80 sztuk).

### Z ASTOSOWANIE

VERNAEAU PU 16 zabezpiecza przed graffiti i zabrudzeniami powierzchnie porowate, beton, cement, cegłę, farby, kamień, drewno, tynki, itp.

### S POSOB UZYCIA

- 1. ROZCIENCZANIE** : Gotowy do użycia po wymieszaniu obu składników.
- 2. POTRZEBNE NARZEDZIA** : Wałek, ewentualnie rozpylacz ciśnieniowy.
- 3. SPOSOB UZYCIA** : Wlać cały utwardzacz do części zawierającej żywicę. Dobrze mieszać przez 5 minut za pomocą mieszadła, aż do otrzymania jednolitego roztworu. Podłoże, na które naniesiony zostaje produkt, powinno być czyste i suche. Preparat VERNAEAU PU 16 należy nanieść w postaci dwóch krzyżujących się warstw, zwracając uwagę, aby nie nałożyć zbyt dużo preparatu i nie doprowadzić do powstania zacieków. Drugą warstwę należy koniecznie nanieść, gdy pierwsza jest jeszcze świeża (średni czas : 1 h). Przygotowana mieszanina nadaje się do użycia w przeciągu 3 godzin. Nałożyć jedną warstwę SCALP PRIMER 36 w następujących



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem rodków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa

**Usuwanie graffiti** : W przypadku graffiti mającego poniżej 15 dni: rozprowadzić SCALP ANTI GRAFFITI 49, a następnie wytrzeć suchą ścierką lub splukać wodą pod ciśnieniem. Jeśli pozostaną widoczne ślady, można je usunąć środkiem SCALPNET EDJ 28. Jeżeli graffiti ma od 1 do 2 miesięcy : nanieść SCALPEX AL 23 okrężnymi ruchami, pozostawić na 10 do 15 minut, a następnie splukać wodą pod ciśnieniem. Warstwa ochronna zachowa swoją skuteczność wobec innych czynników.

**4. WYMAGANY CZAS** : VERNAEAU PU 16 należy zużyć w przeciągu 3 godzin od sporządzenia mieszaniny. Cała powierzchnia będzie skutecznie spolimeryzowana po upływie 72 godzin od nałożenia ostatniej warstwy.

**5. WYMAGANA TEMPERATURA** : od 5°C do 30°C.

**6. CZYSZCZENIE NARZEDZI** : Zaraz po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą.

**7. ZUZYCIE** : od 150 do 250 g/ m<sup>2</sup> dla obydwu warstw, w zależności od rodzaju podłoża lub powłoki.\*

**8. PRZECHOWYWANIE** : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych.

\* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Produkt dwuskładnikowy na bazie żywicy poliuretanowej</li><li>• Klasyfikacja AFNOR NFT 36 005 – Rodzina I, Klasa 6a</li><li>• Grubość powłoki suchej : 30 mikronów</li><li>• Gęstość : 1,06 +/-0.03 g/cm<sup>3</sup> w temp. 20°C</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• pH : 8</li><li>• Wrażliwy na działanie mrozu</li><li>• Całkowita masa sucha : 40 %</li><li>• Temperatura zapłonu : Nie dotyczy</li></ul> |
|---|--|

## S RODKI OSTROZNOŚCI

**1. OCHRONA POWIERZCHNI** : Nanieść VERNAEAU PU 16 wyłącznie na powierzchnię, którą chcemy nim zabezpieczyć. UWAGA : Ze względów estetycznych w przypadku stosowania produktu na nowych powierzchniach (świeżo pomalowanych lub otynkowanych) przed zastosowaniem VERNAEAU PU 16 należy odczekać do ich całkowitego wyschnięcia! Około 15 dni.

**2. OCHRONA OSOB** : Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu splukać obficie wodą. Używać rękawic z PCV i okularów ochronnych.

**Uwaga** : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem rodków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizując się od 65 lat w sektorze budownictwa.

Karta techniczna • Maj 2021

Strona 2/2